

JURALITH

Blitzfix

Beschreibung	Zementärer Montagemörtel zur Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Gartenbänken und Spielgeräten im Privatbereich. Nur mit Wasser benetzen, erhärtet ohne Mischen
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"> • Außen • Boden
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • JURALITH Blitzfix ist ein Montagemörtel, der ohne aufwändiges Mischen nur durch Benetzen mit Wasser für die schnelle Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen oder Spielgeräten genutzt werden kann. • Zur Herstellung kleiner Fundamente für z. B. Gartengrills, Gartenbänke und Gerätehäuschen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Schnell erhärtend • Extrem schnell belastbar • Leicht zu verarbeiten • Frostwiderstandsfähig
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Spezialzemente • Ausgesuchte Zuschlagstoffe • Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
Verarbeitungshinweise	
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Untergrund leicht vornässen
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • In tragfähigem, verdichtetem Erdreich ein Loch oder einen Graben für den Einbau von Geräten oder Fundamenten ausheben. • Fundamente müssen frostfrei gegründet sein. Die Seitenflächen und der Boden des Aushubs sind mit Wasser anzuweichen. • JURALITH Blitzfix direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm einfüllen. Das Trockengemisch mit Wasser mittels Gießkanne benetzen. Bei tieferen Aushüben anschließend weitere Lagen von je max. 20 cm aufbringen und wie oben beschrieben mit Wasser benetzen. • Oberfläche nach dem Absinken des Wassers mit Spaten durch leichtes Anklopfen verdichten und sauber abziehen, ggf. abgenommene Grasnarbe wieder auflegen – fertig! Material beginnt innerhalb weniger Minuten zu erhärten. • Danach ist eine Lageänderung nicht mehr möglich und die Hilfskonstruktionen für die Fixierung der Einbauteile können entfernt werden. • Nach ca. 24 Stunden ist die Erhärtung soweit fortgeschritten, dass Wäschespinnen etc. belastet werden können. • Höher belastete Bauteile können nach ca. 7 Tagen belastet werden. • Die völlige Durchhärtung ist nach ca. 28 Tagen gegeben.
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.

Hinweise

- Die technischen Daten sind Laborwerte und beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Die tatsächlich erreichten technischen Eigenschaften hängen stark von der ausgeübten Verdichtung beim Einbau ab.
- Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Technische Daten JURALITH Blitzfix

Körnung	0 – 8 mm
Verarbeitungstemperatur (Material, Luft, Untergrund)	+5 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Farbe	grau
Erhärtungszeit	beginnt innerhalb weniger Minuten zu erhärten
Belastbar	nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar	nach ca. 28 Tagen
Max. Einfüllhöhe pro Lage	20 cm
Ergiebigkeit	25 kg JURALITH Blitzfix ergeben ca. 13 Liter Frisch- und Festmörtel
Liefergrößen	25 kg Papiersack – 42 St./Palette Art-Nr. J0800025
Lagerung	Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Angebrochene Gebinde sofort nach Gebrauch verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen.
Entsorgung	Ausgehärtete Produktreste unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
Alle technischen Werte beziehen sich auf 20 °C und einer relativen Luftfeucht von 50 %. Tiefe Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.	

Sicherheitshinweise

- Zement reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z. B. Augen) möglich. Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt unbedingt vermeiden.
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
- Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, GISCODE ZP 1
- Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.



Bei allen Arbeiten sind die aktuellen Richtlinien, DIN-Normen, Arbeitspapiere und Empfehlungen zu beachten. Die aktuellen Produktinformationen der zu verwendeten JURALITH-Produkte können Sie unter www.juralith.com abrufen. Für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr wenn eine baustoffgerechte Konstruktion hergestellt wurde. Unterschiedliche Baustellenbedingungen können wir nicht beeinflussen. Empfehlungen, die wir zu Unterstützung des Planers, Käufers oder Verarbeiters mündlich oder schriftlich geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Durch die Neuerscheinung dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Exemplare Ihre Gültigkeit.

Stand: 18.04.2019